

技術資料

トナー 各種

不飽和ポリエステル樹脂ベース

1、特長

- ・さまざまな色調合が可能です。
- ・最少1kgからのご注文が可能。

2、用途

- ・不飽和ポリエステル樹脂への着色剤
- ・合板用

3、樹脂グレード

樹脂グレード	タイプ
オルソ系	Tタイプ
イソ系	T21タイプ
ビスフェノール系	T53タイプ
ビニールエステル系	T63タイプ
ノンスチレン系	TADタイプ

※その他、指定樹脂に着色可能。

4、着色比率

基本、ベース樹脂 : トナー 90 : 10

合板用、樹脂(ノンスチレン樹脂) : トナー 80 : 20

上記比率で、御希望の色へ調合しております。

※比率が違うと色が異なりますので、ご注意下さい。