

技術資料

パテ 耐水ペースト

1、特長

- ・耐水性に優れています。
- ・良好な分散性。
- ・作業性が良く、パテ付け、伸び、ヘラ切れが良好。

2、用途

- ・漁船
- ・ボート
- ・水関係のFRP成形品

3、液状特性

項目	単位	スプレー用 一般規格	規格
粘度	Pa・s	1800 ~ 2000 (#7L-1)	JIS K 6901
揺変度		-	-
ゲルタイム	分	5 ~ 10	JIS K 6901
貯蔵安定性 (保証期間)	日	5~10月 30日	冷暗所保管(27°C以下) 未開封の場合
		11~4月 45日	

※ゲルタイム: 液温25°C MEKPO = 1%

《ご使用方法》

- ・適量パテを取り、硬化剤(MEKPO)を1%前後添加し、ヘラ等で十分に攪拌してから、ご使用して下さい。
- ・ご使用後は、必ず缶を密封して下さい。
また、直射日光、高温になる場所に置かないで下さい。