

高級船舶塗料

# FRPマリンペイント



あらゆる用途に、  
パーフェクトに対応。

FRPマリンペイントは、FRP・金属面に対する耐候性、付着性、光沢に特に優れています。1液型塗料なので作業簡便、スプレー・刷毛塗りも可能な弊社が開発した最高級マリン塗料です。また、強化プラスチック(FRP)漁船等FRP関連成型品の塗り替えだけでなく、産業機械・建設機械・住宅器材等金属面の塗装仕上げ、及び補修仕上げなどあらゆる用途に対応するマルチタイプです。



## FRPマリンペイントの希釈率

- ① ハケ塗りの場合……………0～15%
- ② スプレー塗りの場合……………30～40%
- ③ 希釈溶剤……………マリンシンナー

### ④ 希釈率と粘度変化


FRPマリンペイント	100	100	100	100
マリンシンナー	0	20	30	40
秒	70	34	22	15

- 規 格
- 粘 度    ハ ケ 用……………70秒(フォードカップ#4)  
              スプレー用……………20秒(フォードカップ#4)

## ■ 塗膜性能

乾 燥 性	指 触 (室温)    30～60分    半硬化	
光 沢 4E	ブランク	ウエザオメーター200時間
	83	78
	0	0.7
	光沢の減少、変色を殆んど認めず	
鉛 筆 硬 度	F ～ B	
付 着	ゴバン目	100/100
エリクセン試験	5mm以上	1.6mm鉄板に塗布
耐 薬 品 性	5%NaOH	◎ 24時間
	5%H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	◎ 24時間
耐 水 性	25°C	◎ 24時間
	70°C	△ 24時間
耐ブロッキング性	70°C	△ 70°C/200gガーゼをのせ、20分後の表面状態
消 防 法 分 類	第2石油類 (危険等級Ⅲ)	
有 機 溶 剤 区 分	第2種有機溶剤	

- 容 量    16kg・4kg・2kg



しろ

ブルーホワイト

ライトアイボリー

アイボリー



グリーン#410



グリーン#413



リーフグリーン



スキンプルー



ブルー#848



イエロー#257

(注)色は印刷の関係上現物と多少異なる場合があります。

※特注色の御注文も承ります。



公進ケミカル株式会社

本社・工場 静岡県浜松市東馬町3丁目4番7号 TEL<053>463-1207代  
 福 岡 支 店 TEL<092>431-2063代 天 草 工 場 TEL<0969>63-0114代